



SAE 660

Aplicaciones

- Bujes (salvo condiciones marginales) en:
 Motores eléctricos.
 Motocicletas.
 Maquinarias agrícolas.
 Rodillo de cintas transportadoras.
- Bujes para la industria automotriz en general.
- Buen uso como buje de velocidad.

Normas Equivalentes

UNI (Ital) **C93200**

Color de Identificación: **Blanco**

Rangos de Composición Química %

Cobre **Cu** 81.00 - 85.00 Plomo **Pb** 6.00 - 8.00

Estaño **Sn** 6.30 - 7.50

Zinc **Zn** 2.00 - 4.00

Propiedades Mecánicas

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ALARGAMIENTO	DUREZA BRINNEL 500 Kg
21.0 Kg / mm 2	15%	65

Tratamiento Térmico del material

TRATAMIENTO TERMICO	TEMPERATURA °C	MEDIO DE ENFRIAMIENTO	DUREZ RC	ZA HBN
Normalizado	-	-	-	-
Recocido	-	-	-	-
Temple	-	-	-	-
Revenido	-	-	-	-